


Fotodokumentation und Schichtenaufbau	Bericht Nr. 113-26
---------------------------------------	--------------------

BK – Nr.: 1	Bauvorhaben: BAB A 10, km 39 – 42, beide RF
Entnahme am: 26.-28.01.2026	Ergänzende Voruntersuchungen
durch: Herr Herrmann	Lage: 39+375, li.RF, ; Standstreifen; 1 m vom FBR

	Lfd. Nr.	Schichten-art	Dicke in cm	Tiefe in cm	Bemerkung zur Nach-hydratation
	1	Beton	31,5	31,5	
	2	ToB RC	>15	>36,5	1,5cm am BK + weitere cm im Bohrloch

Fotodokumentation und Schichtenaufbau

Bericht Nr. 113-26

BK – Nr.: 2	Bauvorhaben: BAB A 10, km 39 – 42, beide RF
Entnahme am: 26.-28.01.2026	Ergänzende Voruntersuchungen
durch: Herr Herrmann	Lage: 39+450, li.RF, 3. Fahrstreifen; 1,70 m vom FBR



Lfd. Nr.	Schichten-art	Dicke in cm	Tiefe in cm	Bemerkung zur Nach-hydratation
1	Beton	30,5	30,5	
2	ToB RC	30,0	60,5	10cm am BK + weitere cm im Bohrloch
3	Sand			

Fotodokumentation und Schichtenaufbau

Bericht Nr. 113-26

BK – Nr.: 3	Bauvorhaben: BAB A 10, km 39 – 42, beide RF
Entnahme am: 26.-28.01.2026	Ergänzende Voruntersuchungen
durch: Herr Herrmann	Lage: 39+700, li.RF, 3. Fahrstreifen; 2,20 m vom FBR



Lfd. Nr.	Schichten-art	Dicke in cm	Tiefe in cm	Bemerkung zur Nach-hydratation
1	Beton	31,0	31,0	
2	ToB RC	26,0	57,0	7cm am BK + weitere cm im Bohrloch
3	Sand			

Fotodokumentation und Schichtenaufbau

Bericht Nr. 113-26

BK – Nr.: 4	Bauvorhaben: BAB A 10, km 39 – 42, beide RF
Entnahme am: 26.-28.01.2026	Ergänzende Voruntersuchungen
durch: Herr Herrmann	Lage: 39+950, li.RF, 3.Fahstreifen; 2,50 m vom FBR

[illegible]

Fotodokumentation und Schichtenaufbau

Bericht Nr. 113-26

BK – Nr.: 5	Bauvorhaben: BAB A 10, km 39 – 42, beide RF
Entnahme am: 26.-28.01.2026	Ergänzende Voruntersuchungen
durch: Herr Herrmann	Lage: 40+172, li.RF, 3.Fahstreifen; 1,80 m vom FBR




Lfd. Nr.	Schichten-art	Dicke in cm	Tiefe in cm	Bemerkung zur Nach-hydratation
1	Beton	31,0	31,0	
2	ToB RC	29,0	60,0	ca. 5cm im Bohrloch
3	Sand			

Fotodokumentation und Schichtenaufbau

Bericht Nr. 113-26

BK – Nr.: 6	Bauvorhaben: BAB A 10, km 39 – 42, beide RF
Entnahme am: 26.-28.01.2026	Ergänzende Voruntersuchungen
durch: Herr Herrmann	Lage: 40+675, li.RF, 3.Fahstreifen; 1,60 m vom FBR

[illegible]

Fotodokumentation und Schichtenaufbau

Bericht Nr. 113-26

BK – Nr.: 7	Bauvorhaben: BAB A 10, km 39 – 42, beide RF
Entnahme am: 26.-28.01.2026	Ergänzende Voruntersuchungen
durch: Herr Herrmann	Lage: 40+850, li.RF, 1.Fahstreifen; 5,90 m vom FBR

[illegible]

Fotodokumentation und Schichtenaufbau

Bericht Nr. 113-26

BK – Nr.: 8	Bauvorhaben: BAB A 10, km 39 – 42, beide RF
Entnahme am: 26.-28.01.2026	Ergänzende Voruntersuchungen
durch: Herr Herrmann	Lage: 41+350, li.RF, 1.A.-Streifen/SS; 1,30 m vom FBR



Lfd. Nr.	Schichten-art	Dicke in cm	Tiefe in cm	Bemerkung zur Nach-hydratation
1	Asphalt	8,5	8,5	
2	Beton	24,5	33,0	
3	ToB RC	31,5	64,5	3cm am BK und weitere im Bohrloch
4	Sand			

Fotodokumentation und Schichtenaufbau

Bericht Nr. 113-26

BK – Nr.: 9	Bauvorhaben: BAB A 10, km 39 – 42, beide RF
Entnahme am: 26.-28.01.2026	Ergänzende Voruntersuchungen
durch: Herr Herrmann	Lage: 41+350, li.RF, 3.Fahstreifen; 1,50 m vom FBR

[illegible]

[illegible]

Lfd. Nr.	Schichten- art	Dicke in cm	Tiefe in cm	Bemerkung zur Nach- hydratation
1	Beton	34,0	34,0	
2	ToB RC	27,0	61,0	2cm am BK + weitere cm im Bohrloch
3	Sand			

Lfd. Nr.	Schichten- art	Dicke in cm	Tiefe in cm	Bemerkung zur Nach- hydratation
1	Beton	32,5	32,5	
2	ToB RC	31,0	63,5	ca. 3 cm im Bohrloch
3	Sand			

Lfd. Nr.	Schichtenart	Dicke in cm	Tiefe in cm	Bemerkung zur Nachhydratation
1	Beton	30,0	30,0	
2	ToB RC	34,0	64,0	1cm am BK + weitere cm im Bohrloch
3	Sand			

Fotodokumentation und Schichtenaufbau

Bericht Nr. 113-26

BK – Nr.: 14	Bauvorhaben: BAB A 10, km 39 – 42, beide RF
Entnahme am: 26.-28.01.2026	Ergänzende Voruntersuchungen
durch: Herr Herrmann	Lage: 40+250, re.RF, 3. Fahrstreifen; 1,80 m vom FBR

[illegible]

Lfd. Nr.	Schichtenart	Dicke in cm	Tiefe in cm	Bemerkung zur Nachhydratation
1	Beton	30,5	30,5	
2	ToB RC	34,0	64,5	4cm am BK + weitere cm im Bohrloch
3	Sand			

[illegible]

Lfd. Nr.	Schichten-art	Dicke in cm	Tiefe in cm	Bemerkung zur Nach-hydratation
1	Beton	31,0	31,0	
2	ToB RC	29,0	60,0	3cm am BK
3	Sand			