



Oberkante im Foto an der Unterseite des Bohrkerns (Bohrkern steht auf dem Kopf!)

Entnahmestelle: DB1

Schichtenaufbau				Prüfung auf teerhaltige Bestandteile		Verwertungs- klasse nach RuVA-StB 01 (Fassung 2005)
Material		Einbaudicke [cm]	Tiefe UK [cm u. SOK]	Phenolindex	Summe PAK	
				im Eluat	nach EPA	
				[mg/l]	[mg/kg]	
Asphalt	0/11	3,6	3,6	<0,01	57	B
kein Schichtenverbund						
Asphalt	0/16	7,7	11,3			
Asphalt	0/22	9,8	21,1			



Oberkante im Foto an der Unterseite des Bohrkerns (Bohrkern steht auf dem Kopf!)

Entnahmestelle: DB2

Schichtenaufbau				Prüfung auf teerhaltige Bestandteile		Verwertungs- klasse nach RuVA-StB 01 (Fassung 2005)
Material		Einbaudicke [cm]	Tiefe UK [cm u. SOK]	Phenolindex	Summe PAK	
				im Eluat	nach EPA	
				[mg/l]	[mg/kg]	
Asphalt	0/11	3,6	3,6	<0,01	57	B
Asphalt	0/16	10,4	14,0			
kein Schichtenverbund						
Asphalt	0/22	7,4	21,4			



Oberkante im Foto an der Unterseite des Bohrkerns (Bohrkern steht auf dem Kopf!)

Entnahmestelle: DB3

Schichtenaufbau				Prüfung auf teerhaltige Bestandteile		Verwertungs- klasse nach RuVA-StB 01 (Fassung 2005)
Material		Einbaudicke [cm]	Tiefe UK [cm u. SOK]	Phenolindex	Summe PAK	
				im Eluat	nach EPA	
				[mg/l]	[mg/kg]	
Asphalt	0/11	3,6	3,6	<0,01	57	B
Asphalt	0/16	7,7	11,3			
Asphalt	0/22	9,8	21,1			



Oberkante im Foto an der Unterseite des Bohrkerns (Bohrkern steht auf dem Kopf!)

Entnahmestelle: DB4

Schichtenaufbau				Prüfung auf teerhaltige Bestandteile		Verwertungs- klasse nach RuVA-StB 01 (Fassung 2005)
Material		Einbaudicke [cm]	Tiefe UK [cm u. SOK]	Phenolindex	Summe PAK	
				im Eluat	nach EPA	
				[mg/l]	[mg/kg]	
Asphalt	0/11	3,7	3,7	<0,01	13	A
kein Schichtenverbund						
Asphalt	0/16	4,4	8,1			
kein Schichtenverbund						
Asphalt	0/22	7,7	15,8			
kein Schichtenverbund						
Asphalt	0/22	9,7	21,9			



Oberkante im Foto an der Unterseite des Bohrkerns (Bohrkern steht auf dem Kopf!)

Entnahmestelle: DB5

Schichtenaufbau				Prüfung auf teerhaltige Bestandteile		Verwertungs- klasse nach RuVA-StB 01 (Fassung 2005)
Material		Einbaudicke [cm]	Tiefe UK [cm u. SOK]	Phenolindex	Summe PAK	
				im Eluat	nach EPA	
				[mg/l]	[mg/kg]	
Asphalt	0/11	3,7	3,7	<0,01	13	A
Asphalt	0/16	5,7	9,4			
Asphalt	0/22	9,7	19,1			



Oberkante im Foto an der Unterseite des Bohrkerns (Bohrkern steht auf dem Kopf!)

Entnahmestelle: DB6

Schichtenaufbau				Prüfung auf teerhaltige Bestandteile		Verwertungs- klasse nach RuVA-StB 01 (Fassung 2005)
Material		Einbaudicke [cm]	Tiefe UK [cm u. SOK]	Phenolindex	Summe PAK	
				im Eluat	nach EPA	
				[mg/l]	[mg/kg]	
Asphalt	0/11	3,7	3,7	<0,01	13	A
kein Schichtenverbund						
Asphalt	0/16	5,7	9,4			
kein Schichtenverbund						
Asphalt	0/22	9,7	19,1			



Oberkante im Foto an der Unterseite des Bohrkerns (Bohrkern steht auf dem Kopf!)

Entnahmestelle: BK1

Schichtenaufbau				Prüfung auf teerhaltige Bestandteile		Verwertungs- klasse nach RuVA-StB 01 (Fassung 2005)
Material		Einbaudicke [cm]	Tiefe UK [cm u. SOK]	Phenolindex	Summe PAK	
				im Eluat	nach EPA	
				[mg/l]	[mg/kg]	
Asphalt	0/11	4,0	4,0	<0,01	27	B
Asphalt	0/16	10,5	14,5			
kein Schichtenverbund						
Asphalt	0/22	9,8	24,3			



Oberkante im Foto an der Unterseite des Bohrkerns (Bohrkern steht auf dem Kopf!)

Entnahmestelle: BK3

Schichtenaufbau				Prüfung auf teerhaltige Bestandteile		Verwertungs- klasse nach RuVA-StB 01 (Fassung 2005)
Material		Einbaudicke [cm]	Tiefe UK [cm u. SOK]	Phenolindex	Summe PAK	
				im Eluat	nach EPA	
				[mg/l]	[mg/kg]	
Asphalt	0/11	4,3	4,3	<0,01	27	B
Asphalt	0/16	3,0	7,3			
kein Schichtenverbund						
Asphalt	0/22	11,2	18,5			



Oberkante im Foto an der Unterseite des Bohrkerns (Bohrkern steht auf dem Kopf!)

Entnahmestelle: BK8

Schichtenaufbau				Prüfung auf teerhaltige Bestandteile		Verwertungs- klasse nach RuVA-StB 01 (Fassung 2005)
Material		Einbaudicke [cm]	Tiefe UK [cm u. SOK]	Phenolindex	Summe PAK	
				im Eluat	nach EPA	
				[mg/l]	[mg/kg]	
Asphalt	0/11	4,2	4,2	<0,01	27	B
Asphalt	0/16	9,5	13,7			
Asphalt	0/22	6,0	19,7			



Oberkante im Foto an der Unterseite des Bohrkerns (Bohrkern steht auf dem Kopf!)

Entnahmestelle: BK10

Schichtenaufbau				Prüfung auf teerhaltige Bestandteile		Verwertungs- klasse nach RuVA-StB 01 (Fassung 2005)
Material		Einbaudicke [cm]	Tiefe UK [cm u. SOK]	Phenolindex	Summe PAK	
				im Eluat [mg/l]	nach EPA [mg/kg]	
Asphalt	0/11	5,5	5,5	<0,01	15	A
Asphalt	0/22	16,5	22,0			



Oberkante im Foto an der Unterseite des Bohrkerns (Bohrkern steht auf dem Kopf!)

Entnahmestelle: BK12

Schichtenaufbau				Prüfung auf teerhaltige Bestandteile		Verwertungs- klasse nach RuVA-StB 01 (Fassung 2005)
Material		Einbaudicke [cm]	Tiefe UK [cm u. SOK]	Phenolindex	Summe PAK	
				im Eluat	nach EPA	
				[mg/l]	[mg/kg]	
Asphalt	0/11	5,3	5,3	<0,01	15	A
Asphalt	0/16	8,6	13,9			
Asphalt	0/22	7,4	21,3			