

AZBA GmbH Justus-von-Liebig-Str. 4, 12489 Berlin

Sitz der Gesellschaft
Justus-von-Liebig-Str. 4
12489 Berlin
Tel. 030/6392 2125
Fax 030/ 6392 3267
e-mail: info@azba.de
www.azba.de

PRÜFBERICHT

Berlin, 18.06.2025

Seite: 1 von 2

Auftrags-Nr : 25-07397
Auftraggeber: STRABAG AG
Bessemerstraße 42b
12103 Berlin
Probeneingang: 17.06.2025
Prüfzeitraum: 17.06.2025-18.06.2025
Probenart: Mörtel
Probenanzahl: 1
Bauvorhaben: Tunnel Feuerbachstraße in Berlin-Steglitz
Probenbezeichnung: 25-07397-001 (Fliesenmörtel)
Prüfspezifikation: Asbest gemäß VDI-Richtlinie 3866, Blatt 5:2017-06

Probenarchivierung: bis 17.09.2025
Probenahme: AZBA GmbH, am 17.06.2025


.....
geprüft und freigegeben durch
Michaela Goetz-Marzotko
(Auftragsmanagement)

Geschäftsführer
Dr. E. Jiron
Dr. A. Jiron

Hinweis: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben genannten Proben. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung des Prüflabors.



Durch die DAKKS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

Amtsgericht
Charlottenburg
HRB 60844
St.-Nr. 37/443/20121
Ust-IdNr. DE 183719502

Seite: 2 von 2
Datum: 18.06.2025
Auftrag: 25-07397
Bauvorhaben: Tunnel Feuerbachstraße in Berlin-Steglitz

Prüfmethode: Faseruntersuchung mittels REM/EDX-System
gemäß VDI-Richtlinie 3866, Blatt 5:2017-06

Ergebnisse Faseruntersuchung:

Probenbezeichnung	Prüfbefund
25-07397-001 (Fliesenmörtel)	keine Asbest- und keine weiteren WHO-Fasern* nachgewiesen
	Asbestmassengehalt: - **
	Matrix: -
	Probe ist homogen
	Probenvorbereitung: Pulveruntersuchung
	NWG: 1 %***

* WHO-Faser Kriterien: Fasern mit einer Länge > 5 µm, einem Durchmesser < 3 µm und einem Länge-zu-Durchmesser-Verhältnis von > 3:1

** Gemäß VDI 3866, Blatt 5 (06/2017) werden 5 Mengengehaltsklassen unterschieden (Schätzwerte): Klasse 1 (< 1 %, Asbest in Spuren), Klasse 2 (1-5 %), Klasse 3 (5-20 %), Klasse 4 (20-50 %) und Klasse 5 (> 50 %).

*** Die Nachweisgrenze (Massengehalt in %) dieser Untersuchung ist ein Schätzwert bei der u.a. die Probenvorbereitung berücksichtigt wird.

Anlagen:

Anlage 1 - REM-Bilder und EDX-Spektren

Probenbezeichnung: 25-07397-001 (Fliesenmörtel)




Bild 1: Übersichtsaufnahme Probenmaterial




Bild 2: EDX-Spektrum zur Übersichtsaufnahme