

Mindestanforderung High-Solid-Farbe

Eigenschaft	Klasse	Anforderung
Nassfilmdicke		Laut Prüfbericht bzw. Zeugnis BAST 600µm
Verkehrsklasse	min. P 6	Gruppe A, B, C
Tagessichtbarkeit (Leuchtdichtekoeffizient)	min. Q 4	$Q_d \geq 160$
Nachtsichtbarkeit trocken (Leuchtdichtekoeffizient bei Retroreflexion RL)	min. R 5	$R_L \geq 300$
Griffigkeit SRT	min. S 1	$SRT \geq 45$
Überrollbarkeit	nur T 3	normal trocknend